

DMF (ダイオウ マスキング フィルム)

	基材	粘着強度	品番	製品厚み(mm)	粘着力(N/25mm)	粘着力測定被着体	特長	用例			
一般	光学シート用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-115	0.065	0.25	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、ハードコート、表面微細マツト、表面フラット		
				FM-805	0.065	0.25		タック有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マツト、表面フラット		
			低粘着タイプ	FM-125	0.065	0.75		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、ハードコート、表面微細マツト、表面フラット		
				FM-815	0.065	0.45		タック有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、表面微細マツト、表面フラット		
				FM-830	0.065	0.50		タック有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、表面微細マツト、表面フラット		
				FM-840	0.070	1.00		タック有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マツト、表面フラット		
		FM-885		0.065	0.90	剥離速度による粘着力変化が少ない		対MMAシート、対PCシート、ハードコート、表面微細マツト、表面フラット			
		FM-875		0.065	2.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面マツト			
		中粘着タイプ	FM-870	0.070	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面マツト			
			FM-177	0.070	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面マツト			
			CPPタイプ	弱粘着タイプ	FM-315	0.045		0.10	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、ハードコート、表面微細マツト、表面フラット
					FM-325	0.045		0.20		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、ハードコート、表面微細マツト、表面フラット
	FM-330				0.045	0.30	タック有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マツト、表面フラット			
	中粘着タイプ			FM-585	0.045	2.80	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マツト、表面フラット			
		FM-370		0.050	3.80	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マツト、表面フラット				
		FM-470		0.050	3.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マツト				
	金属板・建材用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-830	0.065	0.30	SUS-304-HL板 (#280)	タック有り。再貼付性良好	建材用フラット用途。硬質PVC鋼板、PMMA板、PC板		
				FM-715	0.065	0.50		低粘着力。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。*リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板		
			低粘着タイプ	FM-725	0.065	1.00		再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。*リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板		
				FM-745	0.065	1.50		タック有り。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。*リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板		
				FM-750	0.070	1.70		タック有り。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。*リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板、サト`イナ`紙		
				中粘着タイプ	FM-236	0.070		1.00	粗面密着性良好	マツト・弱マツト塗装鋼板用。PETラミネート板、*リステル塗装板、*素塗装板、サト`イナ`紙	
					FM-230	0.070		1.50	粗面密着性良好	マツト・弱マツト塗装鋼板用。PETラミネート板、*リステル塗装板、*素塗装板、サト`イナ`紙	
					FM-235AT	0.055		1.80	粗面密着性良好	マツト・弱マツト塗装鋼板用。PETラミネート板、*リステル塗装板、*素塗装板、サト`イナ`紙	
FM-178			0.070		2.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好		マツト・弱マツト塗装鋼板用。*クワック調仕上げ板、*リステル塗装板、*素塗装板、サト`イナ`紙			
強粘着タイプ			FM-284	0.070	3.80	タック有り。粗面密着性良好		マツト塗装鋼板用。艶消し塗装鋼板、*リステル塗装板、*素塗装板、サト`イナ`紙			
			FM-784	0.074	5.50	高速剥離性良好。タック有り。粗面密着性良好		マツト塗装鋼板用。*クワック調仕上げ板、艶消し塗装鋼板、*リステル塗装板、*素塗装板			
			CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-330	0.045		0.20	SUS-304-HL板 (#280)	耐熱工程時の保護。タック有り。再貼付性良好	フラット面。光反射マツト鋼板、PMMA板、PC板、PETシート
		FM-340			0.050	0.70		タック有り。再貼付性良好		フラット面、弱マツト面調用。硬質PVC鋼板、*リステル鋼板	
		中粘着タイプ		FM-470	0.050	2.20		高速剥離性良好。粗面密着性良好		フラット面、弱マツト面調用。フラット鋼板、マツト鋼板、*素板、化粧合板	
				FM-430	0.050	1.50		粗面密着性良好		フラット面、弱マツト面調用。*リステル塗装鋼板、*素塗装鋼板	
強粘着タイプ		FM-382		0.046	5.00	粗面密着性良好		強マツト・マツト面調用。マツト鋼板、*素塗装鋼板、マツト`PC板			
		FM-489TY		0.055	5.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		強マツト・マツト面調用。マツト鋼板、*素塗装鋼板、*リステル塗装鋼板			
その他		加工用	LDPEタイプ	強粘着タイプ	FM-177(150μ)	0.160		3.00	PMMA板	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、表面マツト NC切削加工用
	FM-177(200μ)				0.210	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、表面マツト NC切削加工用			
	UVリコーション用	LDPEタイプ	低粘着タイプ	FM-840(100)	0.110	1.00	PMMA板	厚いLDPE基材では有るが柔らかくフィットする	シールドリコーション用途。UVレター無しタイプ		
				PETタイプ	DMF-PET(クリア)	0.045		0.40	PETの透明性・剛性により転写し易い	シールドリコーション用途 PETUVレタータイプ	
	帯電防止タイプ	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-815AS	0.065	0.45	PMMA板	タック有り。再貼付性良好。剥離帯電抑制	印刷銘板等		
				CPPタイプ	FM-325AS	0.045		0.20	高速剥離性良好。粗面密着性良好	光学シート等	
	耐熱工程用テープ	PETタイプ	低粘着タイプ	DMF-PET(白)	0.050	0.85	SUS-304-HL板 (#280)	150℃耐熱工程使用可能。UVレター無し。	基板加工の際の非加工面の保護フィルムとして使用。		
	開発品	レーザーカット用	特殊PO	アルル系強粘着タイプ	LF-103HKG	0.095	4.50	SUS-304-HL板 (#280)	金属用レーザーカット向け	鋼板のレーザーカット時の表面保護用途	
			特殊PO	J`ム系強粘着タイプ	LF-680HKG	0.100	6.00		金属用レーザーカット向け	鋼板のレーザーカット時の表面保護用途	
		高透明タイプ	CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-315KT	0.045	0.13	PMMA板	タック有り。軽剥離。再貼付性良好。UV`6%	光学シート用表面保護	

対応可能な製品サイズ(幅、巻長)については別途ご相談ください。上記の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。

お問い合わせは「大王加工紙工業」より楽しく、優しく、大切に。包む技術を誇る社企づくりに。